



Акционерное общество
Завод газобетонных изделий «КОТТЕДЖ»

446379, РОССИЯ, Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Новосемейкино,
Шоссе 6-й км. Обводной дороги г. Самары 1.

Телефон: (846) 276-87-09
e-mail: info@cottage-samara.ru
www.cottage-samara.ru

ПАСПОРТ № 539
(документ о качестве)

Дата выдачи 31.10.25

Наименование изделия ГК 600.400.250

Номер партии 202

Класс бетона по прочности на сжатие B 2,0

Требуемая прочность бетона на сжатие
в контролируемом периоде, не менее R_T = 2,16 МПа

Марка по средней плотности D 400

Требуемая плотность бетона в контролируемом
периоде, не более D_T = 428 кг/м³

Марка по морозостойкости F 100

Коэффициент по теплопроводности в сухом состоянии λ₀ = 0,105 Вт/(м·°С)

Коэффициент паропроницаемости μ₀ = 0,195 мг/(м·ч·Па)

Усадка при высыхании ε₀ = 0,25 мм/м

Влажность после автоклавной обработки W = 30 %

Удельная эффективная активность
естественных радионуклидов A_{эфф} = 32,7 Бк/кг

ГОСТ 31360-2024 «Изделия для каменной кладки. Блоки из ячеистого бетона
автоклавного твердения. Технические условия»

Объем поставляемой партии 15,86 м³

Начальник лаборатории и ОТК Оленина И.А.

